



ULTRASONIC PULSE VELOCITY

Ultrasonic non-destructive integrity testing made easy



General Conditions	Pulse Velocity (km/s)
Excellence	> 4.50
Very Good	4.00 – 4.50
Good	3.50 – 4.00
Doubtful	3.00 – 3.50
Poor	2.00 – 3.00
Very Poor	< 2.00

ข้อมูลการค้านบันเข้าสู่อิงจาก BREYSSE,2012

ตารางเปรียบเทียบความเร็วกับคุณภาพคอนกรีต

การทดสอบกำลังของคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV) เป็นการทดสอบคุณภาพ และความสมบูรณ์ของคอนกรีต ด้วยคลื่นดอลลัตราชีนิก (Ultrasonic Pulse) โดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม ซึ่งความเร็วของคลื่นดอลลัตราชีนิกในตัวกลางคอนกรีตขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีต ถ้าคอนกรีตมีคุณภาพดีคลื่นจะสามารถเดินทางผ่านคอนกรีตได้เร็ว และจากการวัดความเร็วคลื่นดอลลัตราชีนิก ผลของความเร็วคลื่นดอลลัตราชีนิกสามารถนำมาเปรียบเทียบถึงคุณภาพของเนื้อคอนกรีตได้ ซึ่งจะอาศัยหลักการของการส่งคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Pulse) ผ่านเข้าไปในตัวกลางเนื้อคอนกรีตที่ต้องการทดสอบ และวัดเวลาที่คลื่นความถี่สูง ใช้ในการเคลื่อนที่จากหัวส่งสัญญาณไปยังหัวรับสัญญาณ นำมาคำนวณหาค่าความเร็วคลื่น (Pulse Velocity) ในตัวกลางนั้นๆ และนำมายังผลแสดงคุณภาพคอนกรีตได้

การทดสอบด้วยวิธีการนี้อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C597 หรือ BS 1881 Part203 โดยเครื่องมือทดสอบหลักประกอบด้วยกล่องอุปกรณ์นีดสัญญาณหัวส่งสัญญาณ (Transmitter) ขนาด 54 kHz สำหรับคอนกรีตทั่วไป และหัวรับสัญญาณ (Receiver) เนื่องจากคลื่นความถี่สูงสามารถทะลุทะลวงคอนกรีตหนาๆ ได้เป็นอย่างดี



Designation: C597 – 09

55/82 Soi Chalermpakiat Ror 9 Soi 87
Pravate, Bangkok 10250
Tel:0-2115-2223,085-114-3733
www.nsplusengineering.com